



Spezielle Gipsform, die sich für die Herstellung hohler Objekte durch Gießen von Slipfast oder Schlicker eignet.

Diese Form ermöglicht die Herstellung eines Krugs mit einer Höhe von 200 mm, einem Bodendurchmesser von 120 mm und einer Öffnung von 80 mm.

Die Messungen wurden an einem einmal gebrannten Muster vorgenommen.

SKU 47369

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendungshinweise

Slipfast oder den Schlicker mit Wasser verdünnen, um die gewünschte Viskosität zu erreichen. Mit einer Kanne das Produkt in die Form gießen und bis zum Rand auffüllen. Da das Wasser absorbiert wird, sinkt der Füllstand proportional, daher ist ein Nachfüllen erforderlich. 10-30 Minuten einwirken lassen, abhängig von der gewünschten Enddicke. Die übrig gebliebene flüssige Masse ausgießen, die nach dem Filtern wiederverwendet werden kann. Gut abtropfen lassen, indem man die kleinen Formen einige Minuten kopfüber stehen lässt (bei großen Formen sollte man das Umdrehen vermeiden). Mit einem breiten, dünnen Werkzeug die Form von der Basis her öffnen und die Teile vorsichtig entfernen, die eine gewisse Härte aufweisen, aber noch bearbeitbar sind, um Verbindungsstellen oder Unvollkommenheiten zu entfernen. 12-24 Stunden weiter trocknen lassen (je nach Dicke) und dann zur Brennung für den Schlicker oder zur Dekoration für Slipfast übergehen.