



ESTUCO ROMANO PARA MICRMOAICO 20 GR

Estuco romano para micromosaico a base de aceite de linaza.

- Este estuco ha envejecido durante 12 meses y está listo para ser molido, mezclado con aceite de linaza y utilizado con nuestros hilos (cód. #F006619 y #F006618)
- Se recomienda romperlo en trozos más pequeños con un martillo o tenazas y luego molerlo con un mortero para obtener un polvo muy fino.
- Mezclar el polvo con el aceite de linaza hasta obtener la consistencia deseada.
- La lenta secado de este estuco le permitirá trabajar en su micromosaico de manera tranquila durante varios días.
- Se recomienda esperar al menos 3 semanas después de haber terminado la pieza antes de manipularla o realizar más trabajos en ella.
- 20 gramos de estuco permiten crear entre 15 y 20 micromosaicos de aproximadamente 2,5 / 3 cm de diámetro.

SPECIFICHE

SKU	Embalaje
55869	20 GR