



STUC ROMAIN POUR MICROMOSAIQUE 20 GR

Stuc romain pour micromosaïque à base d'huile de lin.

- Cet stuc a vieilli pendant 12 mois et est prêt à être broyé, mélangé avec de l'huile de lin et utilisé avec nos fils (cod #F006619 et #F006618)
- Pour le broyage, il est recommandé de le casser en morceaux plus petits avec un marteau ou des tenailles, puis de le broyer avec un mortier pour obtenir une poudre très fine.
- Mélanger la poudre avec de l'huile de lin pour obtenir la consistance désirée.
- Le séchage lent de ce mastic vous permettra de travailler calmement sur votre micromosaïque pendant plusieurs jours.
- Il est recommandé d'attendre au moins 3 semaines une fois la pièce terminée avant de la manipuler ou de poursuivre d'autres travaux.
- 20 grammes de stuc permettent de réaliser entre 15 et 20 micromosaïques d'environ 2,5 / 3 cm de diamètre.

SPECIFICHE

SKU	Conditionnement
55869	20 GR