



PLÂTRE POUR LA FABRICATION DE MOULES

Ce gypse très absorbant convient à la fabrication de moules pour céramique liquide.

Caractéristiques techniques :

- Rapport gypse/eau : 1,49 / 1,61 : 1
- Porosité : 44 %
- % d'expansion après deux heures : 0,24
- Dureté : 26 MN/m2
- Bague Vicat : 17-22 cm

SPECIFICHE

SKU	Conditionnement
48699	5 KG
17922	40 KG

