



## BARRA MURANO 5-6 MM - 016 TOPACIO SC. TRANSP.

Barras slidas para trabajo con soplete. De consistencia blanda, por lo que se pueden trabajar con sopletes sin oxígeno.  
Coeficiente 104. 10(-7)  
Diámetro standard 5-6mm.  
Temperatura trabajo: mx. 930C. - mn. 650C.  
Annealing a 520C.

### SPECIFICHE

| SKU   | Tamaño            | Piezas x Paquete |
|-------|-------------------|------------------|
| 35643 | Ø 5-6 mm x 100 cm | 10               |
| 35853 | Ø 5-6 mm x 33 cm  | 6                |