



## BARRA MURANO 5-6 MM - 208 ANICE PASTEL

Barras slidas para trabajo con soplete. De consistencia blanda, por lo que se pueden trabajar con sopletes sin oxígeno.  
Coeficiente 104. 10(-7)  
Diámetro standard 5-6mm.  
Temperatura trabajo: mx. 930C. - mn. 650C.  
Annealing a 520C.

### SPECIFICHE

SKU	Tamaño	Piezas x Paquete
35692	Ø 5-6 mm x 100 cm	10
35902	Ø 5-6 mm x 33 cm	6