



BARRA MURANO 5-6 MM - 246 LAPIS COBALTO PASTEL

Barras slidas para trabajo con soplete. De consistencia blanda, por lo que se pueden trabajar con sopletes sin oxígeno. Coeficiente 104. 10(-7)
Diámetro standard 5-6mm.
Temperatura trabajo: mx. 930C. - mn. 650C.
Annealing a 520C.

SPECIFICHE

| SKU | Tamaño | Piezas x Paquete |
|-------|-------------------|------------------|
| 35708 | Ø 5-6 mm x 100 cm | 5 |
| 35918 | Ø 5-6 mm x 33 cm | 3 |