



BARRA MURANO 5-6 MM - 264 AVORIO PASTEL

Barras slidas para trabajo con soplete. De consistencia blanda, por lo que se pueden trabajar con sopletes sin oxígeno.
Coeficiente 104. 10(-7)
Diametro standard 5-6mm.
Temperatura trabajo: mx. 930C. - mn. 650C.
Annealing a 520C.

SPECIFICHE

SKU	Tamaño	Piezas x Paquete
35717	Ø 5-6 mm x 100 cm	10
35927	Ø 5-6 mm x 33 cm	6