



BOTZ 9800 - REDUCTEUR DE POINT DE FUSION

BOTZ SPS réduit le point de fusion des émaux Botz Stoneware à 1120 ° C.

Mode d'emploi:

- Ajoutez env. 10 grammes de SPS pour 100 grammes d'émail. Dans le cas des couleurs 9870, 9873, 9898, 9899, n'ajouter que 5 grammes pour 100 grammes d'émail.
- Bien mélanger et appliquer 2-3 couches
- Cuire à environ 1150 ° C avec un entretien de 30 minutes. Il est possible de faire un seul tir.
- Vous obtiendrez une surface de haute qualité.

SPECIFICHE

SKU	Conditionnement
47273	200 ML
47305	800 ML