



BOTZ 9800 - SCHMELZPUNKTSENKER

BOTZ Schmelzpunktsenker (SPS) wird den Steinzeug-Glasuren beigemischt, um den Schmelzpunkt um 100°C zu senken
Mix: 3 Teelöffel SPS auf 200ml Glasur, außer: 9870, 9873, 9898, 9899 nur 1,5 Teelöffel auf 200ml
Achtung: Farben verändern sich!
Ideale Brenntemperatur: 1150°C / Haltezeit 30 min.

SPECIFICHE

SKU	Verpackung
47273	200 ML
47305	800 ML