



## GESSO SCAGLIOLA A PRESA RAPIDA

Gesso scagliola a presa rapida a base di emidrato di calcio naturale di elevata purezza e bianchezza, premiscelato con opportuni additivi e regolatori del tempo di presa. Per realizzazione di intonaci da interni, viene impiegato come strato di lisciatura o come intonaco di fondo, applicato in più mani successive.

- Granolometria: residuo a 200  $\mu\text{m}$  < 1%
- Rapporto acqua gesso 100/140
- Tempo di presa 40 - 60 min.
- Consumo 1 kg/m<sup>2</sup> circa per 1 mm spessore
- Spessore minimo per applicazione 2 mm
- Spessore massimo per applicazione 5 mm
- Numero delle applicazioni consentite 3
- Reazione al fuoco classe A1
- Confezioni in sacchi di carta da 25 kg

### SPECIFICHE

SKU	Confezione
53894	25 kg

### COLORI