



GYPSE SCAGLIOLA À PRISE LENTE

Plâtre à prise lente à base d'hémihydrate de calcium naturel de haute pureté et blancheur, pré-mélangé avec des additifs et des régulateurs du temps de prise. Pour la réalisation de plâtres intérieurs, il est utilisé comme couche de lissage ou comme enduit de base, appliqué en plusieurs couches successives.

- Rapport eau-plâtre 100/140
- Temps de prise de 60 à 90 minutes
- Consommation d'environ 1 kg/m² pour une épaisseur de 1 mm
- Épaisseur minimale pour l'application : 2 mm
- Épaisseur maximale pour l'application : 5 mm
- Nombre d'applications autorisées : 3
- Réaction au feu : classe A1
- Conditionnement en sacs de papier de 25 kg

SPECIFICHE

SKU	Conditionnement
53895	25 kg