



RESLIN - PFLANZLICHES GIESSHARZ

Reslin® ist die grüne Revolution der Harze: das weltweit erste pflanzliche, 100% biologisch abbaubare Harz, frei von Schadstoffen und hergestellt aus Leinöl und einem natürlichen Aktivator aus Zuckerrübenmelasse. Es vereint Kreativität, Nachhaltigkeit und Sicherheit in einem Produkt – ideal für handgefertigte Schmuckstücke, Accessoires und dekorative Objekte mit minimaler Umweltbelastung. Schlüsselwörter:

Naturharz, Öko-Harz, nachhaltiger Schmuck. **Hauptmerkmale:**

- Vollständig natürliche Zusammensetzung: ohne Lösungsmittel oder Mikroplastik
- Biologisch abbaubar und sicher, hergestellt aus erneuerbaren Rohstoffen
- In nur 60 Minuten im Umluftofen bei niedriger Temperatur gebrauchsfertig
- Anpassbare Oberfläche: von weich bis stabil durch Zugabe von GlassRoxx®, Glas, Glimmer oder Steinen
- Keine Freisetzung schädlicher Stoffe während der Anwendung oder Verarbeitung
- Detaillierte Anleitung für professionelle Ergebnisse auch zu Hause

Vorteile für Sie:

- Fertigen Sie individuelle, originelle Schmuckstücke und Accessoires
- Umweltfreundlich: unterstützt Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft
- Authentisches Handwerkerlebnis: jedes Stück spiegelt Kreativität und Handarbeit wider
- Warmer, natürlicher Look, unerreichbar von synthetischen Harzen
- Leicht zu formen und zu polieren für ein professionelles Ergebnis

Entdecken Sie Reslin®: die bewusste Wahl für Schönheit im Einklang mit der Natur. Jetzt kaufen und Inspiration in nachhaltige Werke verwandeln!

SKU F007907

GEBRAUCHSANWEISUNG

Detaillierte Gebrauchsanweisung für Reslin®

- 1. Mengenermittlung:** Fülle deine Form mit Wasser und wiege sie in Gramm. Ohne Zusätze: teile das Gewicht durch 3; verwende 1/3 Reslin®-Aktivator und 2/3 Reslin®-Öl. Beispiel: 300g Wasser = 100g Aktivator + 200g Öl. Mit GlassRoxx®: wiege das Wasser, verdopple das Gewicht; 2/3 für GlassRoxx®, 1/3 für Reslin® (1 Teil Aktivator, 2 Teile Öl). Beispiel: 300g Wasser x2 = 600g gesamt, 400g GlassRoxx®, 66,6g Aktivator, 133,3g Öl.
- 2. Vorbereitung der Komponenten:** Erwärme beide Komponenten auf 60°C für 20 Minuten im Umluftofen (nie Mikrowelle). GlassRoxx® oder Pulver bei Bedarf kurz mit erwärmen. Mit Thermometer prüfen.
- 3. Mischen:** Gieße Reslin®-Öl in den Aktivator und rühre gründlich, bis alles homogen ist. Jetzt kannst du Pulver, Glimmer oder natürliche Zusätze einrühren (keine wasserbasierten Zusätze). Du hast ca. 15 Minuten zum Gießen.
- 4. Ausgießen der Form:** Gieße die Mischung in die Form. Feste Zusätze ggf. mit Spatel einarbeiten. 20 Min. ruhen lassen.
- 5. Backen in zwei Phasen:** Umluftofen: 20 Min. bei 90°C, dann auf 120°C erhöhen und weitere 20 Min. backen ohne Ofen zu öffnen.

- **6. Abkühlen & Entformen:** An der Luft abkühlen lassen (kann Stunden dauern, innen noch heiß!) oder in kaltes Wasser stellen (nur wenn Kern nicht mehr heiß). Nach 12h komplett ausgehärtet.

Tipps: Lies das vollständige Handbuch und besuche www.reslin.com für Tipps und Inspiration.

SPECIFICHE

SKU	Verpackung
63346	375 GR (250 GR + 125 GR)
61186	750 GR (500 GR + 250 GR)
61187	1125 GR (750 GR + 375 GR)
61188	1500 GR (1000 GR + 500 GR)

